


## MIXONYL BIEL TYTANOWA

### PEŁNY TON



**Color Index:** Pigment White 6

**Charakterystyka chemiczna:** pigment dwutlenku tytanu

**Postać fizyczna:** lepka ciecz

**Gęstość [g/cm<sup>3</sup>]:** ok. 1,60

**pH:** ok. 9,0

**Zawartość pigmentu [%]<sup>1</sup>:** ok. 50%

**Odporność na światło (pełny ton)<sup>2</sup>:** 8

**Odporność na światło (redukcja)<sup>2</sup>:** 8

**Odporność na warunki atmosferyczne (pełny ton)<sup>3</sup>:** 5

**Odporność na warunki atmosferyczne (redukcja)<sup>3</sup>:** 5

#### Opis produktu:

Wysoko skoncentrowany wodorozcieńczalny biały preparat pigmentowy w postaci pasty zawierający niejonowe lub/i anionowe środki dyspergujące, zwilżające oraz stabilizatory pH. Produkt nie zawiera żadnych żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, lotnych związków organicznych (VOC) i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO). Zastosowanie wyselekcjonowanych układów środków pomocniczych zapewnia uzyskanie optymalnego stopnia zdyspergowania cząstek pigmentu co zapewnia wysoką siłę barwienia.

MIXONYL Biel tytanowa jest szczególnie polecany do produkcji kolorowych, wodorozcieńczalnych farb dyspersyjnych, emalii, lakierów opartych na żywicach syntetycznych. Ze względu na wysoką odporność na światło i warunki atmosferyczne odpowiedni do zastosowań w układach zewnętrznych i wewnętrznych. Zalecany jest maksymalny dodatek 5% preparatu MIXONYL na całkowitą masę wyrobu gotowego.

MIXONYL Biel tytanowa może być mieszany w różnych proporcjach z innymi preparatami serii MIXONYL.

#### Przeznaczenie:

Dyspersyjne farby i tynki wewnętrzne: tak

Dyspersyjne farby i tynki zewnętrzne: tak

Silikaty/ Silikony/ Wapno/ Cement: tak

Lakiery i bejce do drewna: tak

#### Transport i przechowywanie:

Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 40°C.

#### Opakowanie:

od 1 do 120 kg, wg zamówienia klienta

#### Okres gwarancji:

36 miesięcy

#### Ważne:

Na odporność i trwałość barwionego systemu powłokowego mają wpływ takie czynniki jak:

typ systemu powłokowego (rodzaj spoiwa i stężenie objętościowe wypełniaczy (PVC), paroprzepuszczalność powłoki, pH podłoża), fizyczne i chemiczne właściwości pigmentu, koncentracja pigmentu w wyrobie gotowym, przestrzeganie zasad sztuki budowlanej.

<sup>1</sup> Zawartość pigmentu wyrażona w % wagowych jest podana jako wartość przybliżona. Przyjętym kryterium standaryzacji jest siła barwiąca preparatu.

<sup>2</sup> Skala 8-stopniowa (Xenotest). Informacja oparta na danych od producenta pigmentu.

<sup>3</sup> Skala 5-stopniowa, w czasie 12 m-cy w warunkach środkowoeuropejskich. Informacja oparta na danych od producenta pigmentu.